

Verodur-satina

Wysokowydajna dyspersja, matowa

Właściwości

Dyspersja tworzywa sztucznego o matowo - jedwabistym połysku przeznaczona do ochrony wykładzin podłogowych w obszarach, gdzie wymagana jest podłoga bezpieczna w chodzeniu o matowej optyce takich jak: domy spokojnej starości. Duża siła wypełniania sprawia, że także stare i wylugowane podłogi odzyskują zadawalającą optykę już po nałożeniu niewielu warstw. Specjalna formuła produktu umożliwia nałożenie pierwszej powłoki już po krótkim czasie wysychania podłogi. Podłoga pokryta powłoką Verodur-satina osiąga na powierzchni współczynnik tarcia posuwistego zgodnie z DIN 18032 Część 2 pomiędzy 0,4-0,6 μ (test przeprowadzono w FMFA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institut). Verodur-satina spełnia tym samym wymogi dla podłóg położonych w halach sportowych.

Skład

Dyspersje tworzywa sztucznego, twarde woski polietylenowe, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, żywice zwiłżające.
pH (koncentratu): ok. 8

Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, wyczyszczonych gruntownie pokryć podłogowych takich jak: PCV, guma, linoleum, chłonny kamień naturalny i sztuczny itp.
W przypadku wykładzin z warstwą użytkową z PU lub PE należy przeprowadzić wcześniej test na przyczepność.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć kanistrem!

Po uprzednim myciu gruntownym i krótkim czasie wysychania rozprowadzić nierozcieńczony produkt np. mopem płaskim. Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.
Najlepszy rezultat podczas nakładania powłoki zostaje osiągnięty przy zastosowaniu welurowego mopa bez frędzli.

Pielęgnacja bazowa podłóg po myciu gruntownym:

W zależności od chłonności podłogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.
W przypadku bardzo chłonnych podłóg należy zużyć na pierwszą warstwę 40-45 ml na m².



Powłoki

Zużycie na m²

Pielęgnacja bazowa: 25-35 ml na warstwę

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

2/5 L kanistrów w kartonie

Art.-Nr. j 20 10 05

Chronić przed mrozem!

