

Kiehl-Basic-Oil

Olej do impregnacji kamienia

Właściwości

Olej do impregnacji kamienia na bazie surowców naturalnych. Mocno podkreśla i pogłębia koloryt kamienia. Nieperfumowany, utwardza się pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu, zachowuje zdolność dyfuzji. Prosty w użyciu, posiada dużą zdolność wypełniania.

Skład

Naturalne oleje i woski, rozpuszczalne w wodzie rozpuszczalniki, środki suszące.

Obszar zastosowania

Do olejowania bazowego i późniejszego kamienia naturalnego i sztucznego jak np: łupki kamienne, drewno betonowe, terakota.

Sposób użycia

Zalecamy wcześniejsze przeprowadzenie testu na pogłębienie koloru w mało widocznym miejscu! Produkt osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach wolnych od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu, powierzchniach chłonnych oraz fachowo przygotowanych, np. po uprzednim gruntownym myciu na mokro. Temperatura podłoża powinna wynosić od 15 °C do 25° C. Podczas utwardzania oleju pomieszczenia powinny być dobrze wietrzone. Podczas fazy utwardzania może wydzielać się zapach oleju lnianego.

Kiehl-Basic-Oil mocno wstrząsać!

Olejowanie bazowe / późniejsze: Ok. 800 ml produktu wylać na podłogę i rozprowadzić równomiernie cienką warstwą za pomocą baranka lub wałka do oleju Kiehla. Kiehl-Basic-Oil musi w sumie zadziałać na powierzchnię ok. 30 min. W tym czasie należy olej stale rozprowadzać, nie dopuszczając do pojawiania się suchych miejsc, używając przy tym narzędzi j.w. W razie potrzeby należy dolać więcej oleju. Po 30 min. musimy koniecznie zebrać nadmiar oleju, który nie wniknął do podłoża za pomocą ściągaczki neoprenowej (odporna na działanie rozpuszczalników) i usunąć go używając ściereczek wełnianych, szufelki itp. Cienki film oleju pozostający jeszcze na powierzchni należy usunąć przed jego całkowitym utwardzeniem. W tym celu zastosować maszynę jednotarczową i pad Kiehl-Finish- Pad. Brudny pad odwrócić lub wymienić na nowy. Pracować do optymalnego usunięcia filmu i wytworzenia równomiernie suchej powierzchni. Średnie zużycie pada na 10 m² = 1pad (obustronnie). Uwaga: Ostrzeżenie! Po 2-12 h wysychania zaleca się polerowanie maszyną jednotarczową i padem Kiehl-Finish-Pad, w celu uzyskania optymalnej optyki powierzchni. Olejowanie bazowe: chodzenie i zmywanie po ok. 3 dniach. Olejowanie późniejsze: chodzenie i zmywania po ok. 1 dniu.

Metoda spray: Kiehl-Basic-Oil wlać do butelki ze spryskiwaczem. Spryskać powierzchnię i obrócić maszyną jednotarczową (ok. 150 obr./ min.). Podłoga nadaje się do chodzenia i zmywania po ok. 1 dniu. Środek czyszczący dla narzędzi pracy: Kiehl-Wax-Ex. Napoczęty kanister dobrze zamknąć i szybko zużyć. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego lub nieprofesjonalnego zastosowania produktu!

Ostrzeżenie: Oleje wysychające pod wpływem powietrza mogą w połączeniu z pyłem drewnianym, ściereczkami, padami lub innymi akcesoriami pracy prowadzić do samozapalenia. Dlatego też, akcesoria pracy należy nasączyć wodą i oddać w szczelnie zamkniętym pojemniku do utylizacji. Należy przestrzegać miejscowych przepisów o utylizacji odpadów.



Pielęgnacja kamienia

Zużycie na m²

Olejowanie bazowe: 80 – 120 ml, w zależności od chłonności podłoża (czas utwardzania ok. 3 dni)
Olejowanie późniejsze: 20 – 40 ml, w zależności od chłonności podłoża (czas utwardzania ok.1 dnia)
Metoda spray: 10 – 20 ml, w zależności od chłonności podłoża (czas utwardzania ok. 1 dnia)

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

Opakowanie

2 x 5 L kanistrów w kartonie

Art.-Nr. j 22 21 05

Chronić przed mrozem!

