

## Ceradur-eco

### Pielęgnacyjny środek dyspersyjny wolny od soli metalicznych

#### Właściwości

Samonabliyszczająca się, wolna od soli metali ciężkich dyspersja pielęgnacyjna o bardzo dobrych właściwościach pokrywających. Umyta powierzchnia uzyskuje współczynnik tarcia posuwistego zgodnie z DIN 18032 Część 2 pomiędzy 0,4 i 0,6  $\mu$  i tym samym spełnia wymogi dla podłóg położonych w halach sportowych (test przeprowadzono w FMPA Baden-Württemberg, Otto-Graf-Institut). Ceradur-eco spełnia ponadto wymogi zgodnie z DIN ICE 61340-5-1 (EN 61340-5-1) i tym samym nadaje się do pokrywania powłoką elastycznych antystatycznych podłóg ESD (Certyfikat badania materiału TÜV Süd). Powłoka pielęgnacyjna podobna jest do twardego wosku i pozostaje niezmiennie elastyczna. Uszkodzenia powłoki można usunąć poprzez polerowanie lub podczas mycia metodą spray. Dzięki formule przyjaznej dla środowiska naturalnego Ceradur-eco został oznaczony Austriackim Oznakowaniem Ekologicznym.

#### Skład

Dyspersje tworzywa sztucznego wolne od soli metalicznych (nie zawierają TBEP), woski polietylenowe, zmiękcacz, związki pomocnicze. pH (koncentratu): ok. 8,5

#### Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, twardych i elastycznych podłóg takich jak: PCV, linoleum, guma, chłonny kamień naturalny i sztuczny. Nadaje się także do ochrony zabezpieczenia podłóg drewnianych i korkowych. Nie używać do niezabezpieczonych podłóg drewnianych i korkowych. W przypadku podłóg z warstwą użytkową z PU lub PE przeprowadzić przez użyciem test na przyczepność produktu.

#### Sposób użycia

Po umyciu gruntownym podłogi i krótkim czasie wysychania nierozcieńczony produkt rozprowadzić cienką warstwą np. mopem płaskim. Unikać zaschnięcia produktu w mopie.

Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.

##### Pielęgnacja bazowa podłóg po myciu gruntownym:

W zależności od chłonności podłogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.

##### Pielęgnacja bazowa elastycznych antystatycznych podłóg ESD:

1 warstwa (25 ml/m<sup>2</sup>)

##### Pielęgnacja późniejsza po wcześniejszym myciu intensywnym:

1-2 warstwy co ok. 30 min.

##### Mycie metodą spray w celu punktowej renowacji uszkodzonego filmu pielęgnacyjnego:

Rozcieńczyć 1:1 z zimną wodą, pracować przy użyciu butelki ze spryskiwaczem i maszyny szybkoobrotowej (ok. 1000 obr./min.).

##### Polerowanie:

Wyschniętą powłokę pielęgnacyjną można utwardzić poprzez polerowanie maszyną szybkoobrotową (ok. 1000 obr./min.) i padem Multi-Disc. Wypolerowana powłoka nie jest śliska.



**DIN 18032**



UW 1233

**Powłoki**

#### Zużycie na m<sup>2</sup>

Pielęgnacja bazowa: 25 ml na jedną warstwę

Pielęgnacja późniejsza: 25 ml na jedną warstwę

Metoda spray: 1,5 ml

**Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!**

#### Opakowanie

2 x 5 L w kartonie

Art.-Nr. j 20 12 05

**Chronić przed mrozem!**

